

Produktdatablad

Trideck SF



Produktbeskrivelse

Trideck SF er et selvutjevnenende løsemiddelfritt, fleksibelt 2 komp. herdeplastbelegg primært til bruk på dekk hvor det stilles høye krav til friksjon og slitestyrke. Trideck SF brukes i system med tilsetning av egnede aggregater avhengig av krav til slitestyrke og friksjon. Belegget legges normalt i sjikttykkelser fra 2 til 5 mm. Trideck SF er for profesjonelt bruk og anbefales utført av kvalifisert personell.

Revidert

04.08.2025

Bruksområder

Fergedekk
Arbeidsdekk
Gangveier
Dekk med høy mekanisk belastning

Tekniske data

Farger:	Dark Grey
Blandingsforhold:	17 kg del A og 3 kg del B
Egenvekt del A + del B	1,34 kg/L + 1,24 kg/l
Påføringsmetode:	Tannsparkel, stålsparkel eller nivårake.
Rengjøringsmiddel:	Xylen eller Isopropanol. Herdet produkt kan kun fjernes mekanisk.
Tynning:	Produktet skal ikke tynnes.
Forbruk:	2,6 kg/m ² gir 2 mm tykkelse.
Brukstid:	45 min.
Tørketid (20°C, 50% R.H.):	8 timer tilsatt aggregat i 2mm tykkelse
Gangbar:	12 timer.
Overmal. intervall, maks.:	24 timer ved 20°C. Ved lenger intervall bør flatene mattes for å sikre vedheft.
Minimum påføringstemp. °C:	+5 °C i underlag og luft, og minst 3°C over gjeldende duggpunkt.
Herdetid:	7 døgn.
Holdbarhet:	2 år i uåpnet forpakning ved normal lagringstemperatur.

Forbehandling:

Skal påføres intakt godkjent primer. Overflaten må være ren, tørr og fri for urenheter som olje, fett, løselige salter og lignende. Ikke godkjent primer krever blåserensning til Sa2.5(ISO8501-1) og påføring av ny godkjent primer.

Blanding	Trideck SF leveres i sett A-base og B-herder. Bland kun hele sett. 1. Rør opp A basen med saktegående mekanisk røreverk. 2. Tilsett B herder i A basen og fortsett omrøring i minimum 2 minutt Når settet er ferdigmikset må det brukes innen angitt brukstid.
Påføring	Trideck SF påføres med egnet tannet stålsparkel, gumminal og lignende som et selvutjevneende belegg i spesifisert tykkelse. Belegget istrøes umiddelbart med spesifisert aggregat. Løst og ubundet aggregat fjernes når belegget er tørt og tåler gangtrafikk. Belegget kan overmales med egnede toppstrøk og merkemalinger etter behov.
Arbeidsstans	Alt av påføringsutstyr skal rengjøres grundig med anbefalt tynner etter bruk
Lagring	Åpnet emballasje må holdes helt tett ved oppbevaring for å hindre søl og inntørking. Spann skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
Avfallshåndtering	Flytende herdeplast skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.   
Øvrig informasjon	Kontakt Tricent AS
Sikkerhet	Produktet kan gi kontaktallergi og det skal brukes egnede hansker, arbeidstøy og briller. Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forholdsvis ofte benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver.

Kontaktinformasjon	Tricent AS Eggesbøvegen 22, 6092 Fosnavåg Telefon: +47 70081250 E-post: post@tricent.no	
---------------------------	---	---